



## Hoja Técnica

### SHIELD

**Sellador y Reparador de Fisuras**

**Presentación del Producto**

Cubetas de 1, 4 y 19 Litros

Tambores de 200 Litros

#### Descripción del Producto:

**Shield** es un aditivo/adhesivo / impermeabilizante integral, para imprimaciones de anclaje y ligante entre sustratos

#### Modo de uso:

1. Agitar antes de usarse.
2. Se aplicará **Shield** en la superficie a trabajar hasta formar una capa uniforme.
3. Una vez que el **Shield** se ha aplicado, deberá esperar hasta que esté seco (2 a 3 horas).
4. Proceda a colocar una segunda capa y posteriormente el acabado final.
5. El **Shield** debe aplicarse tal y como viene en el envase.
6. 1 Litro de **Shield** rinde aproximadamente 10 M2 dependiendo de la porosidad y rugosidad del sustrato.
7. Dada la información anteriormente descrita, Minerales RAM, S.A. de C.V., garantiza la inocuidad del producto en el ser humano y al medio ambiente.

#### Contacto

Atención a clientes

[ventas@mineralesram.com](mailto:ventas@mineralesram.com)

Calle Bugambilias No. 10, Col. La Venta, Ixtapaluca, Estado de México, C.P. 56530

Tels. (+52) 55 9633 6580 / 55 9633 6581 [www.mineralesram.com](http://www.mineralesram.com)



# Hoja Técnica

## SHIELD

**Sellador y Reparador de Fisuras**

**Presentación del Producto**

Cubetas de 1, 4 y 19 Litros

Tambores de 200 Litros

Especificaciones		
Análisis	Mínima	Máxima
Base	Emulsión acuosa de Acetato de Polivinilo Modificado	
Viscosidad (cps) Brookfield RVF Sp # 4 r.p.m 20	2,500	4,500
Densidad: (Kg./Lt.)	1.07	1.09
Temperatura (°C)	20°C	20°C
% Sólidos (Estufa)	50	52
pH	8.0	9.0
Película	Semi Rígida	Semi Rígida
Secado Normal (Horas)	15	25
Secado al tacto (Minutos)	5	7
Plastificante (%)	9.5	10.5
Rehumectancia	Mínima	
Color	Transparente	Transparente
Transparencia	Si	Si
Rendimiento (m2/l)	8	10

Contacto

ventas@mineralesram.com



Calle Bugambilias No. 10, Col. La Venta, Ixtapaluca, Estado de México, C.P. 56530

Tels. (+52) 55 9633 6580 / 55 9633 6581 [www.mineralesram.com](http://www.mineralesram.com)