



Hoja Técnica

Era Fix

Reparador profesional 4 en 1

Presentación del producto

Envases de 1, 4 y 19 Litros

Descripción del Producto:

Era Fix es un producto multifuncional con elevado contenido de sólidos y alta viscosidad, de fácil aplicación en frío diseñado principalmente para:

1. SELLAR Y RELLENAR FISURAS, JUNTAS Y GRIETAS
2. RESANAR PISOS, MÁRMOLES Y MUROS
3. SELLAR JUNTAS CONSTRUCTIVAS
4. RELLENADOR AUTONIVELANTE

Modo de Uso:

1. Batir **Era Fix** antes de usar, limpiar el sustrato a reparar eliminando cualquier material contaminante (polvo, grasa, pintura, etc.) que pudiese interferir con la buena liga del producto.
2. Posteriormente aplicar **Era Fix** tal y como viene en el envase, en cantidad suficiente cuidando que **Era Fix** penetre hasta el fondo del deterioro y que su aplicación rebase el contorno del sustrato a reparar y con una cuña, espátula, jalador o llana enrasar **Era Fix** colocado quitando el excedente, dejar secar 7- 12 horas para que el producto adquiriera un curado temprano ya que después de este periodo irá alcanzando su máxima resistencia paulatinamente.
3. Después de transcurridas 24 horas y si se llegara a observar un pequeño revenimiento, se recomienda una segunda capa como enrase final.

Contacto

Atención a clientes

ventas@mineralesram.com

Calle Bugambillas No. 10, Col. La Venta, Ixtapaluca, Estado de México, C.P. 56530

Tels. (+52) 55 9633 6580/ 55 9633 6581 www.mineralesram.com



Hoja Técnica

Era Fix

Reparador profesional 4 en 1

Presentación del producto

Envases de 1, 4 y 19 Litros



Especificaciones

Análisis	Mínima	Máxima
Base	Emulsión Elastomérica de Acetato de Polivinilo Modificado con Granulometría Controlada.	
Viscosidad (cps) Brookfield RVF Sp # 7 r.p.m 20	60,000	65,000
Densidad (Kg. /Lt)	1.9	2.20
Temperatura (°C)	20 °C	20 °C
% sólidos (estufa)	85	90
pH	8.0	9.0
Película	Semi Flexible	Semi Flexible
Secado Normal (Horas)	24	36
Secado al Tacto (Horas)	6	12
Plastificante (%)	10	12.5
Rehumectancia	Mínima	--
Color	Gris	Gris
Resistencia a la compresión (Kg/cm2)	150	175
Rendimiento (cm3/l)	825	875
Encogimiento de Volumen (%)	15	25
Resistencia a la abrasión (Taber 1000 ciclos, 1000 g)	Seco 0.2 g	Húmedo 8.0 g

Calle Bugambilias No. 10, Col. La Venta, Ixtapaluca, Estado de México, C.P. 56530

Tels. (+52) 55 9633 6580/ 55 9633 6581 www.mineralesram.com